

Enduit de réparation et de rebouchage en poudre pour l'intérieur et l'extérieur



SMARTREP®



Murs intérieurs & extérieurs



Spatule métallique



Lame à enduire



Diluer avec de l'eau

FIBRÉ



DESCRIPTION

SMARTREP est un enduit de réparation à base de chaux naturelle pour les murs et les plafonds, à l'intérieur et à l'extérieur, convient pour reboucher les trous et les fissures manuellement jusqu'à 2 cm d'épaisseur et pour bloquer l'humidité en laissant respirer le support.

DOMAINE D'UTILISATION

SMARTREP est utilisé dans les travaux de réparation des murs et des plafonds à l'intérieur comme à l'extérieur. Idéal pour le remplissage des trous et des fissures jusqu'à 2 cm d'épaisseur, et pour la réparation des surfaces attaquées par l'humidité. **SMARTREP** s'applique manuellement à l'aide d'une spatule métallique sur tous supports de maçonnerie (béton, brique parpaing...) secs ou humides en bloquant l'humidité permanente ou ponctuelle définitivement par son effet transpirant qui permet les échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur de l'espace. après le séchage total **SMARTREP** est recouvrable par tous types d'enduits ou de peintures.

APPLICATION

Les étapes d'application du produit se présentent comme suit :

- 1- Gratter les supports abîmés par un grattoir jusqu'à la maçonnerie.
- 2- Diluer le sac de 10 kg dans 3 litres d'eau et malaxer à l'aide d'un agitateur mécanique pendant 3 minutes et laisser reposer la gâchée 15 minutes.
- 3- Répéter le malaxage une deuxième fois avant l'application.
- 4- Reboucher les trous et les fissures par une spatule métallique.
- 5- Étaler l'enduit en deux couches jusqu'à 2 cm d'épaisseur en redressant les irrégularités du support.
- 6- Le support traité et recouvrable par tous types d'enduits ou de peintures après le séchage complet après 12 à 20 h.

COMPOSITION

SMARTREP est composé de :

- Chaux naturelle,
- Sable sélectionnés,
- Divers adjuvants,
- Agent hydrofuge, et
- Fibres minérales/naturelles.

CONDITION DE STOCKAGE

SMARTREP est disponible en sacs de papier conçu selon les normes de conditionnement pour protéger le produit contre tout contact susceptible d'altérer la qualité souhaitée. Chaque sac comporte 20 Kg en poudre. Le produit reste valable 36 mois à partir de la date de sa fabrication. Il doit être préservé dans son emballage d'origine (non ouvert) à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

RECOMMANDATIONS PRECAUTIONS D'EMPLOI

- **SMARTREP** doit être utilisé sans ajout d'autre produit.
- Ne pas utiliser l'enduit avant de gratter le support jusqu'à la maçonnerie.
- Les revêtements doivent être appliqués après le durcissement complet de l'enduit.
- Il est conseillé d'utiliser des gants et des lunettes de protection.
- En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter votre médecin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granulométrie	< 50 microns
Densité	1.1 kg/l
Épaisseur maximale d'application	20 mm
Eau de gâchage	25 à 30%
Rendement	1.5Kg/1m ² EP 3mm
Temps de séchage	De 3 à 4 heures
Délais de recouvrement	A partir de 20 heures
Température d'emploi	Entre 8°C et 35°C
Réaction au feu	Classe A1 : incombustible

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réserve le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment

